Piqueta de esquisto



Elementos técnicos

Referencia	según medida
Medidas	según modelo
Color	NEGRO/OXIDO
Composición	ESQUISTO
Origen	PORTUGAL
Certificaciones	NORMAS UNE MARCADO CE

Características y usos

Aplicación en borduras y empalizadas. 4 caras naturales, cabezas serradas.
Densidad aparente (EN1936:2007): 2780 Kg/m3
Absorción de agua a presión atmosférica (EN13755:2008): 0.2%
Resistencia a la flexión bajo carga concentrada (EN12372:2007) 56.80 MPa
Resistencia al deslizamiento mediante péndulo de fricción (EN14231:2004): valor SRV seco 73 - valor SRV húmedo 57.

Presentación producto

Unidad de venta	Pieza	**Cantidad/saco**	-
Peso	15 Kg / Ml	**Cantidad/palet**	según modelo
Embalaje	palet	**Cantidad/big bag**	-
Disponibildad	según cantera	**Rendimiento**	

BRUC JARDI, SLU - B60995453
C-35, salida km 48 - Cal Adrià, S/N
08450 LLINARS DEL VALLÈS
www.brucjardi.com - +34 93 841 22 61