Lauze Rubielos fine jaune



Éléments techniques

Référence	LO08-2CAR
Dimensions	ÉPAISSEUR: 2 À 3 CM
Couleur	JAUNE - OCRE
Composition	PIERRE CALCAIRE
Origine	EUROPE
Certifications	NORMES CE

Caractéristiques et utilisation

Application sur les surfaces verticales et les sols extérieurs. Opus incertum.
Face arrière sciée.

Densité apparente : (EN1936:2008) : 2480 Kg/m3
Porosité ouverte moyenne : 8.3 %
Absorption d'eau par capillarité (EN1925:2000) : 8.4 %
Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN13755:2008) : 2.3 %
Résistance à la flexion (Valeur minimale attendue) (EN12372:2008) : 12,5 MPa
Résistance au glissement (EN14231:2006) SRV sec : 56 SRV humide : 67
Résistance au gel-dégel,Classe 1

Présentation produit

Unité de vente	M2	**Quantité/sac**	
Poids	1000 - 1200 Kg	**Quantité/palette**	25 M2 (26 couches)
Emballage	Palette	**Quantité/big bag**	
Disponibilité	Toute l'année	**Rendement**	PERTE +/- 15%

BRUC JARDI, SLU - B60995453
C-35, sortie km 48 - Cal Adrià, S/N
08450 LLINARS DEL VALLÈS
www.brucjardi.com - +34 93 841 22 61