



Olite 35

37 mm

HAUTEUR TOTALE

Le "tout-terrain" ultime

Si vous avez du mal à décider quel gazon choisir, Olite est votre meilleure option. Avec Olite 35mm, vous n'aurez plus à choisir entre durabilité, résistance ou facilité d'entretien. Ce produit a tout pour plaire grâce à sa haute densité de points.

FORMATS

2x25 m

GARANTIE (Années - KLy)

6 - 800 KLy*

ESSAIS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité de la couleur $\nearrow 4$
- Perméabilité de l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ

- Certification incendie : Efl
- ISO 45001_Systèmes de gestion de la santé et la sécurité au travail
- Audit Social, 2-Pillar SMET

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

OBSERVATIONS

Pour le remplissage du gazon artificiel Turfgrass, utilisez exclusivement du sable de silice arrondi, tamisé, lavé et séché. Tout autre type de matériau de remplissage entraînera l'annulation de la garantie Turfgrass.

*Les garanties standards s'appliquent aux régions ayant une irradiation horizontale globale inférieure ou égale à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions avec une irradiation horizontale globale supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, veuillez vous référer à notre politique de garantie.

Caractéristiques techniques

Fibre

Type:	Monofilament + Fibre texturée		
Composition:	70% PE - 30% PP		
Dtex.:	10200	DTex	(±5%)
Poids:	1165 gr/m²(±10%)		
Couleurs:	Monofilament: Pré / Pomme verte Fibre texturée: Crème /Vert		

Tufting

Gauge:	3/8"		
Hauteur:	35 mm (±5%)		
Hauteur totale:	37 mm (±5%)		
Points:	140 ml (±10%) - 14700 m² (±10%)		

Support

Support primaire:	Backing simple 100% PP, UV stabilisé		
Finition:	Polyuréthane		

Produit final

Poids total:	1870 gr/m²(±10%)		
--------------	------------------------------------	--	--



Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits aux dernières normes techniques, Turfgrass® se réserve le droit de modifier toutes les caractéristiques techniques. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

brucjardi@brucjardi.com - www.brucjardi.com