



Zelda



VERDITE

ECOBACKING

47 mm

ALTURA TOTAL

Multidireccional.

Zelda está dotado de la técnica más novedosa de fabricación y se ha conseguido que los hilos principales estén texturizados a modo de espiral por lo que, una vez instalado, su apariencia es bonita desde todos los ángulos de visión.

FORMATOS

2x25 m

GARANTIA (Años - KLy)

8 - 1000 Kly*

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

DURABILIDAD_

- ISO 9001_GESTIÓN DE LA CALIDAD
- Solidez del color ≥ 4
- Permeabilidad del agua 60l/min/m²

MEDIOAMBIENTE_

- ISO 14001_GESTIÓN AMBIENTAL

SEGURIDAD_

- Certificación al fuego: Efl
- ISO 45001_Sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
- Auditoria Social, 2-Pillar SMET


DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

OBSERVACIONES

Encaso de que se añada relleno al césped artificial Turfgrass, utilice arena de sílice redondeada (no angular), tamizada, lavada y secada. El uso de cualquier otro tipo de material de relleno invalidará la garantía Turfgrass.

*Las garantías estándar se aplican a regiones con una irradiación horizontal global inferior o igual a 1800 KWH/m²/año o 155 KLy/m²/año. Para regiones con una irradiación horizontal global superior a 1800 KWH/m²/año o 155 KLy/m²/año, por favor, consulta nuestra política de garantía.

Características técnicas



Hilo

Tipo:	Monofilamento mix
Composición:	46% PE - 54% PP
Dtex.:	16000 DTex ($\pm 5\%$)
Peso:	1500 gr/m ² ($\pm 10\%$)
Colores:	Monofilamento: lima / hierba Texturizado: Crema / Verde



Tufting

Galga:	5/8"
Altura:	45 mm ($\pm 5\%$)
Altura total:	47 mm ($\pm 5\%$)
Puntadas:	140 ml ($\pm 10\%$) - 8820 m ² ($\pm 10\%$)



Soporte

Soporte primario:	Backing reforzado con fleecé 100% PP, UV Estabilizado
Acabado:	Verdite Ecobacking



Producto final

Peso total:	2285 gr/m ² ($\pm 10\%$)
-------------	---------------------------------------



VERDITE
MONOBACKING

Con el fin de mejorar constantemente la calidad de nuestros productos a las últimas normas técnicas, Turfgrass® se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características técnicas. Los valores declarados son valores medios aproximados y podrían variar en un $\pm 10\%$ (altura de las fibras $\pm 5\%$) debido a razones técnicas.

brucjardi@brucjardi.com - www.brucjardi.com