

Pérgola eucalipto varas 2/4 ø



Elementos técnicos

Acabado	Rústico
Composición	Eucalipto rojo
Disponibilidad	Todo el año

Propiedades físicas:

Densidad: 740-760 kgs/m³.
 Medianamente nerviosa.
 Fibra entrelazada y puede presentar bolsas de goma.
 Duramen no impregnable y albura impregnable.

Coefficientes de contracción:

Volumétrica: Medianamente nerviosa
 Tangencial: 5
 Radial: 3
 Dureza: 4,4 Semidura
 Flexión estática (N/mm²) : 112
 Modulo elasticidad (N/mm²): 6800-7950
 Compresión axial (N/mm²) :48,5-55
 Compresión perpendicular (N/mm²): 13,6
 Cortante (N/mm²): 15,3
 Flexión dinámica (J/cm²) 3

Características y usos

La pérgola de eucalipto está fabricada con un material rústico que presenta imperfecciones características de la madera natural. Son mantenidos deliberadamente en su estado bruto, sin ser cepillados, para conservar un aspecto natural y único. No presenta problemas graves con insectos y xilófagos.

Presentación producto

Referencia	Medidas
MA09-EU018	300 x 300 cm