

# Pérgola eucalipto varas 6/8



## Elementos técnicos

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b>Acabado</b>        | Rústico        |
| <b>Composición</b>    | Eucalipto rojo |
| <b>Disponibilidad</b> | Todo el año    |

### Propiedades físicas:

Densidad: 740-760 kgs/m<sup>3</sup>.  
 Medianamente nerviosa.  
 Fibra entrelazada y puede presentar bolsas de goma.  
 Duramen no impregnable y albura impregnable.

### Coeficientes de contracción:

Volumétrica: Medianamente nerviosa  
 Tangencial: 5  
 Radial: 3  
 Dureza: 4,4 Semidura  
 Flexión estática (N/mm<sup>2</sup>): 112  
 Modulo elasticidad (N/mm<sup>2</sup>): 6800-7950  
 Compresión axial (N/mm<sup>2</sup>): 48,5-55  
 Compresión perpendicular (N/mm<sup>2</sup>): 13,6  
 Cortante (N/mm<sup>2</sup>): 15,3  
 Flexión dinámica (J/cm<sup>2</sup>): 3

## Características y usos

La pérgola de eucalipto está fabricada con un material rústico que presenta imperfecciones características de la madera natural. Son mantenidos deliberadamente en su estado bruto, sin ser cepillados, para conservar un aspecto natural y único. No presenta problemas graves con insectos y xilófagos.

## Presentación producto

| Referencia | Medidas      |
|------------|--------------|
| MA09-EU017 | 300 x 300 cm |
| MA09-EU016 | 400 x 300 cm |