fiche technique

Palissade calcaire rubielos





Éléments techniques

Référence	MA34-30EM
Dimensions	60 x 22 x 8 cm | 40 x 22 x 8 cm
Couleur	BEIGE - GRIS
Composition	PIERRE CALCAIRE
Origine	EUROPE
Certifications	NORMES CE

Caractéristiques et utilisation

Application sur les surfaces verticales. Opus incertum.
Face arrière sciée.

Densité apparente (EN1341:2013) : 2550 Kg/m3
Porosité ouverte moyenne : 8.3 %
Absorption d'eau par capillarité (EN1341:2013) : 8.4 %
Absorption d'eau à la pression atmosphérique (EN1341:2013) : 2.8 %
Résistance à la flexion (Valeur minimale attendue) (EN1341:2013) : 7.9 MPa
Résistance au glissement (EN1341:2013) : 48
Résistance au gel-dégel, Classe 1

Présentation produit

Unité de vente	M.L | 48 Kg / M.L	**Quantité/sac**	
Poids	1600 Kg/palette	**Quantité/palette**	33 - 34 M.L
Emballage	Palette	**Quantité/big bag**	
Disponibilité	Toute l'année	**Rendement**	

BRUC JARDI, SLU - B60995453
C-35, sortie km 48 - Cal Adrià, S/N
08450 LLINARS DEL VALLÈS
www.brucjardi.com - +34 93 841 22 61

Pierres naturelles pour l'extérieur